

Termék megnevezése:	Masterfol Soft ALU alátét fólia
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft. 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a
Mérete, kiszerezése:	1,5m*50fm - 75m2/tekercs
Rendeltetése és felhasználási területe:	Kétszeresen átszellőztetett tetőszerkezetekben, a héjalás alá bejutó nedvesség és por elleni másodlagos védelemként alkalmazható alátétréteg. Pára és légzár módon ragasztott toldásokkal hőszigetelt szerkezetek belső oldali párafékező rétegeként is alkalmazható.
Anyaga:	Polietilén háló erősítésű polietilén fólia, fényes metalizált poliészter bevonattal

Tulajdonság:	Vizsgálati módszer	Termékjellemző:
Tekercshossz	MSZ EN 1848 - 2	50fm (-) 0%
Tekercsszélesség	MSZ EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Egyenesség	MSZ EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Egységsúly	MSZ EN 1849 - 2	110g/m2; (-)10% / (+)5%
Gyúlékonyság	MSZ EN 13501-1, MSZ EN ISO 11925-2	Euroclasse: E
Vízáróság	MSZ EN 1928	W1
Páraáteresztő képesség (Sd)	MSZ EN 1931	32m
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)	MSZ EN 12311-1	340N/5cm ± 15% / 200N/5cm ± 15%
Szakítószil. változás - öregítés után (Hossz/Kereszt)	MSZ EN 12311-1	(-)15 % / (-)15 %
Nyúlás (Hossz/Kereszt)	MSZ EN 12311-1	25 % / 20 %
Nyúlás változás - öregítés után (Hossz/Kereszt)	MSZ EN 12311-1	(-) 20% - (-) 20%
Továbbszakító erő (Hossz/Kereszt)	MSZ EN 12310-1	> 100N
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	MSZ EN 1109	(-) 20C

Beépítésének szabályai:

Alátét héjazatként a vonatkozó előírásoknak (Magyarországon: DIN 4108; Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei - ÉMSZ, 2006; Tervezési és alkalmazási útmutató - Masterplast Group Zrt.) megfelelően kell beépíteni. Mivel a Masterfol Soft ALU nem páraáteresztő alátét fólia, felső és alsó átszellőzéssel kell elhelyezni a szarufák tetejére ellenléccel leszorítva, hővisszaverő réteggel a tetőfedés felé beépítve. Szabadon belógatva 20° hajlásszög feletti tetőknél alkalmazható. A tetőgerincen a fóliát nem szabad áthajtani, biztosítani kell a pára szabad távozását. A fóliát az ereszvonallal párhuzamosan, minimum 10cm-es átfedésekkel - a folyásirányt figyelembe véve - kell fektetni. Normál hőterhelést elviselő alátét fólia (megfelelő átszellőztetés mellett max.: +70°C), beépítési hőmérséklet (-)20°C - (+)40°C, UV állóság max.: 4 hét. Belső oldali párafékező fóliaként a hőszigetelés belső oldalára kell helyezni, 10 cm-es átlapolásokkal. Az átlapolásokat, egyéb szerkezetekhez (tetőablak, falazat) történő csatlakoztatását pára- és légzáró módon kell ragasztani. A beépítés arra kell ügyelni, hogy a párafékező felület folytonos legyen.

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Fedett, száraz helyen, nedvességtől védetten; napfénytől, sugárzó hőtől védetten

Felhasználható:

Tárolási szabályok betartása mellett vásárlást követően 5 éven túl megőrzi tulajdonságait

Jótállás, szavatosság, garancia:

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Vonatkozó előírások, specifikációk:

MSZ EN 13859-1, Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006); Tervezési és alkalmazási útmutató - (Masterplast Group Zrt., 2007)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

Nincsen ismert egészségkárosító veszély

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

***A műszaki adatlap érvényes a 2008. január 01. és 2008. december 31. között eladott termékekre** illetve a nyilatkozat módosításáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (lásd azonosító számot fent).